

AF0036

ADHÉSIF MEMBRANES & REVÊTEMENTS DE SOL

DESCRIPTION DU PRODUIT

DURAPRO AF0036 est un adhésif polyvalent formulé pour être utilisé avec de multiples matériaux tels que tapis, revêtement de sol souple, membrane acoustique, membrane de désolidarisation, membrane de vinyle à endos de tissus, membrane de PVC à endos lisse, sous-couche de liège, sous-couche de feutre. DURAPRO AF0036 a une excellente adhérence au contreplaqué de sous-finition, aux panneaux de sous-plancher OSB, aux sous-couches à base de ciment, aux dalles de béton durci, aux systèmes de plancher chauffant, à la tôle d'acier, au contreplaqué de grade extérieure et au bois traité sous pression.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Intérieur & extérieur

Application à la truelle ou au rouleau

Ininflammable

PRÉPARATION

La surface doit être structurellement saine, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Appliquer lorsque la température ambiante et du support est entre 10°C et 35°C et que l'humidité relative ne dépasse pas 65%. Les meilleures liaisons sont obtenues lorsque la teneur en humidité du bois se situe entre 8% et 12%. Les dalles de béton doivent être complètement durcies et exemptes d'humidité et de pression hydrostatique. Sur plancher avec système de chauffage, le système doit être éteint 48 heures avant et pendant l'installation du plancher; après 72 heures, le système peut être allumé progressivement jusqu'à 27°C. Étendre et pré-ajuster la membrane ou le revêtement en position sans adhésif. À partir des bords, replier juste au-delà de sa moitié.

APPLICATION POUR TAPIS ET REVÊTEMENT SOUPLE

Étendre l'adhésif avec une truelle à encoche en V de 1,5 mm (1/16") maintenue à un angle de 45° pour un revêtement de sol à endos lisse. Pour les revêtements à endos rugueux, utiliser une truelle à encoches en V de 5 mm (3/16"). Épandre l'adhésif et poser le revêtement de sol en place à l'intérieur de 30 minutes. Utiliser un rouleau en acier de 100 lb dans toutes les directions pour éliminer les traits de truelle, l'emprisonnement d'air et pour assurer un transfert optimal de l'adhésif. Laisser

sécher 24 heures avant de circuler et 72 heures avant de déplacer des meubles. **COUVERTURE:** 2 - 4 m c / L (80 - 160 pi ca / gallon)

APPLICATION POUR MEMBRANE (sauf endos lisse)

À l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'une truelle à encoches en U 1/16"x1/16"x1/16", appliquer une couche uniforme d'adhésif sur le substrat en longueurs gérables. Dans les 30 minutes, placer la membrane sur la colle humide pour permettre le transfert complet de l'adhésif au dos de la membrane. Ne pas laisser l'adhésif former une peau. Éviter les plis et les poches d'air. Immédiatement après la fin de l'installation, utiliser un rouleau en acier de 75 lb (25 lb pour la membrane de désolidarisation), appliquer une pression modérée en travaillant du centre vers les bords selon un motif entrecroisé. Minutieusement, les garnitures peuvent être coupées pour une finition immédiate. **COUVERTURE:** 1.5 - 3.0 m c / L (60 - 120 pi ca / gallon)

APPLICATION POUR MEMBRANE À DOS LISSE

À l'aide d'un rouleau à poils moyens, appliquez une couche uniforme d'adhésif sur le substrat en longueurs gérables. Placer la membrane dans de l'adhésif humide frais permettant un transfert complet de l'adhésif à l'arrière de la membrane. Évitez les plis et les poches d'air. Immédiatement après la mise en place de la membrane dans les adhésifs humides, à l'aide d'un rouleau en acier de 75 lb, appliquez une pression ferme sur toute la surface couverte, en travaillant du centre vers les bords selon un motif entrecroisé. En profondeur, les garnitures peuvent être coupées pour une finition immédiate. **COUVERTURE:** 1.0 - 1.5 m c / L (40 - 60 pi ca / gallon)

APPLICATION SUR SURFACE NON POREUSE

AF0036 peut être utilisé comme un adhésif de contact sur des surfaces non poreuses (ex : métal). Appliquer la colle sur le matériau à coller, puis sur le support. Lorsque les deux surfaces sont sèches, mettre le matériau en place. Éviter l'emprisonnement d'air. Le repositionnement, si nécessaire, peut nécessiter une nouvelle application d'adhésif sur les deux surfaces.

AF0036

ADHÉSIF MEMBRANES & REVÊTEMENTS DE SOL

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	33,000 – 36,000 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	48 - 51 %
Couleur	Mouillé: Blanc Sec: Clair
Odeur	Faible à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Densité	1.10
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 30 minutes Durcissement: 15 jours
COV calculé	< 50 g/L moins l'eau < 5 % par poids
Point éclair	Non-applicable
Température d'application	10 °C à 35 °C
Température de service	-29 °C à 49 °C
Résistance aux intempéries	Excellente (lorsque sec)

ATTENTION

Pas pour les surfaces verticales. Ne pas appliquer l'adhésif s'il y a apparence de pluie ou si la température devrait descendre en dessous de 10°C dans les 48 heures suivant l'application. L'adhérence optimale est obtenue après une semaine. Se référer aux recommandations du fabricant de la membrane et du revêtement de sol pour la disposition, les exigences d'espace d'expansion et les instructions d'installation détaillées. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment et toutes les normes applicables de l'industrie. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de déterminer avant d'utiliser de la convenance et de la compatibilité des produits pour l'utilisation prévue.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains, les outils et l'excès d'adhésif avec de l'eau tiède savonneuse avant que le produit ne sèche. Si la colle a séché, utiliser un nettoyeur/dissolvant pour adhésif avec prudence.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le contenant d'origine non ouvert.

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par carton	Unités par rangée	Unités par palette
AF0036-950	950 ml	6	66	396
AF0036-378	3.78 L	2	24	120
AF0036-015	15 L	1	16	48

ENVIRONNEMENT

Produit à faible COV. Ne contient pas de résine urée-formaldéhyde ajoutée. L'utilisation de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

ENTREPOSAGE

Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver dans un endroit frais et sec entre 10° – 35°C à l'abri de la lumière directe du soleil. Le produit est stable au gel/dégel jusqu'à -10°C. Les cycles prolongés ou répétés doivent être évités. PROTÉGER DU GEL.

ÉLIMINATION

Disposer du contenant et du contenu conformément avec les réglementations environnementales de votre localité.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 caractères : 2 lettres et 4 chiffres.

1^{ère} lettre = dernier chiffre de l'année de production correspondant à l'ordre numérique séquentiel dans l'alphabet (excluant les lettres I et J) (recommence à A à chaque décennie) ;

2^{ème} lettre = indique le mois de production selon l'ordre séquentiel alphanumérique (excluant les lettres I et J).

4 chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 0001 au 1^{er} jour de production de l'année courante.

Exemple: KA0123

1^{ère} lettre : K = 2019

2^{ème} lettre : A = janvier

4 chiffres : 0123 = 123^{ème} cuvée produite depuis le 1^{er} janvier 2019

AF0036

ADHÉSIF MEMBRANES & REVÊTEMENTS DE SOL

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS** : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. **Pour utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).**

Fabriqué pour vente et usage au Canada seulement.

FABRIQUÉ PAR:

Dural, division de MULTIBOND Inc.
550 avenue Marshall
Dorval, Québec, CANADA H9P 1C9

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants n'a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

SERVICE TECHNIQUE

L'assistance technique est disponible par téléphone au 800-361-2340 ou par courrier électronique à l'adresse durapro@dural.ca

Pour obtenir de la documentation technique et sur la sécurité, veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.adhesifsdural.com.

DATE DE REVISION

Mai 2025

